

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### Produktbeschreibung

7-120 UHS-Acryl-Decklack ist ein 2K-Produkt für Uni- und Metallic-Farbtöne. Dieser Decklack bietet exzellente Witterungsbeständigkeit, hervorragenden Glanzgrad und Deckfähigkeit. Geeignet für die Nutzfahrzeuglackierung. Das Produkt ist im verarbeitungsfähigen Zustand, Verarbeitung entsprechend des Datenblattes **VOC konform**

#### Untergrund und Vorbehandlung



Gründlich entfetten und reinigen vor dem Lackieren.



Epoxy-Grundierung 7-413, Epoxy-Vinyl-Grundierung 7-414, 2K PUR-Primer 2.705.050X und Altlackierungen



Schleifen mit P400 (nass) oder P280 (trocken) (siehe entsprechende Datenblätter der Grundierung)

#### Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis		<u>Gewicht</u>	<u>Volumen</u>
	Decklack 7-120	1000 g	2
	Härter 9-120*	500 g	1
	Verdünner 1-430	100 g	0,7
	*alternativ extra-kurz 9-130		



Verarbeitungszeit 20°C 2 Stunden  
Viskosität 20-23 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse 1,3-1.6 mm  
Spritzdruck 3-3.5 bar



Spritzdüse 0,09 - 0,11 inches  
Spritzdruck 120-140 bar



Anzahl der Spritzgänge 1 leicht + 1 voll (ca. 50 µm)



Zwischenablüßzeit zwischen den Spritzgängen und vor Ofentrocknung 15-20 Minuten 20°C




**Lufttrocknung bei 20°C:**  
Staubfrei: 20 Minuten  
Griffest: 5-6 Stunden  
Durchgetrocknet: 24 Stunden  
**Ofentrocknung bei 60°C:**  
40-50 Minuten



Kurzweile 15 Minuten  
Mittelweile 20 Minuten



Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM Nach Durchtrocknung und Zwischenschliff möglich  
Acryl Decklack



# 7-120

## UHS-Acryl-Decklack *VOC konform*

**TECHNISCHES MERKBLATT**

### Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

10-12 m<sup>2</sup> / kg spritzfertige Mischung;  
Trockenschichtdicke 50 µm

### Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



**Farbton vergleichen**  
**Check colour**  
**Vérifier couleur**  
**Kleur controleren**

### Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

**SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe**

<b>D</b>		<b>PPG Industries Lacke GmbH, Düsseldorf Strasse 80, 40721 Hilden,</b> Tel.: (49)-2103-791-232, Fax: (49)-2103-791-238
<b>A</b>		<b>PPG Handels GmbH, Siezenheimerstr. 31 A-5020 Salzburg,</b> Tel.: (43)-662-420-425, Fax.: (43)-662-435-640
<b>CH</b>		<b>PPG Autorefinish AG, Sandbühlstr. 8, 8604 Volketswil,</b> Tel.: (41)-1-945-43-43, Fax.: (41)-1-945-41-22