

7-620

KH-Decklack, Eisenglimmer

TECHNISCHES MERKBLATT

Produktbeschreibung

7-620 1K-KH-Decklack, Eisenglimmer, ist hochwetterbeständig und schnelltrocknend für langlebige, chemikalienfeste Rostschutz-Deckanstriche. Das Produkt wird eingesetzt für Lackierungen im Stahlbau, für Industrie- und Baualerei.

Untergrund und Vorbehandlung



KH-Rostschutzgrund 7-810, KH-Rostschutzgrund 7-820, KH-Rostschutzgrund 7-080



Schleifen mit:
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis

KH-Decklack 7-620
Verdüner 1-215*

Gewicht

1000 g
200 - 300 g

Volumen

3
0,8 - 1,5

*Aromatenfreier Verdünner, 1-205 kann auch eingesetzt werden

Verarbeitungszeit 20°C

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung



Viskosität

20-25 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse
Spritzdruck

1.6-1,8 mm
3-4 bar



Anzahl der Spritzgänge

2-3 (ca. 40-50 µm)



Ablüßzeit zwischen
den Spritzgängen

5 - 10 Minuten bei 20°C

Lufttrocknung bei 20°C:




Staubfrei:
Griffest:
Durchgetrocknet:

10-15 Minuten
2-3 Stunden
24-48 Stunden



Überlackierbar mit SELEMIX SYSTEM
KH-Decklack

jederzeit möglich



7-620

KH-Decklack, Eisenglimmer

TECHNISCHES MERKBLATT

Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

4.0-4.5 m² / kg spritzfertige Mischung;
Trockenschichtdicke 50 µm

Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



Farbton vergleichen
Check colour
Vérifier couleur
Kleur controleren

Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe

Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel

Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22