

# 7-910

## KH-Chloralkyd-Decklack

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### Produktbeschreibung

7-910 KH-Chloralkyd-Decklack ist schnelltrocknend mit guter Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit.

#### Untergrund und Vorbehandlung



KH-Rostschutzgrund 7-810, KH-Rostschutzgrund 7-820



Schleifen mit:  
(siehe entsprechende Datenblätter der Grundierungen)

#### Verarbeitungshinweise



Mischungsverhältnis Decklack 7-910  
Verdüner 1-610\*

#### Gewicht

1000 g  
400 - 500 g

#### Volumen

2  
1 - 1,5

\*Nitro-Verdüner kann auch eingesetzt werden



Verarbeitungszeit 20°C

Entsprechend der (Lager-) Stabilität der Ausmischung



Viskosität

20 - 25 Sek. DIN 4 bei 20°C



Spritzdüse  
Spritzdruck

1.4 - 1.7 mm  
3 - 4 bar



Anzahl der Spritzgänge

2 - 3 (ca. 45-55 µm)



Zwischenablüfzeit zwischen  
den Spritzgängen

5 - 10 Minuten



#### **Lufttrocknung bei 20°C:**

Staubfrei:

10 - 15 Minuten

Griffest:

3 - 4 Stunden


Durchgetrocknet:

36 - 48 Stunden



Überlackierbar mit 7-910

innerhalb von 2 Stunden bei 20°C ohne Zwischenschliff  
oder nach Durchtrocknung von min. 7 Tagen bei  
20°C nach Zwischenschliff mit P320-360 (trocken)  
oder P600 (nass)



# 7-910

## KH-Chloralkyd-Decklack

TECHNISCHES MERKBLATT

### Technische Daten

Theoretische Ergiebigkeit

5.5-6.2 m<sup>2</sup> / kg spritzfertige Mischung;  
Trockenschichtdicke 50 µm

### Gesundheit und Sicherheit

Bitte benutzen Sie das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt zur Kenntnisnahme der Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien sowie der Lagervorschriften.



**Farbton vergleichen**  
**Check colour**  
**Vérifier couleur**  
**Kleur controleren**

### Das Produkt ist ausschließlich für den professionellen Gebrauch bestimmt

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Sie befreit auch nicht den Käufer von seiner eigenen Prüfung erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung. Auch haften wir nur nach Maßgabe von Absatz 1 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für eine erfolgte oder unterbliebene Beratung, welche sich nicht auf die Eigenschaften und Verwendbarkeit des gelieferten Produktes bezieht.

**SELEMIX SYSTEM ist eine Marke der PPG Gruppe**

**Ermis Autolacke, Inh. Mehmet Ermis, Frankfurter Str. 92a, D-34121 Kassel**

**Tel. 0561/8809-0 Fax. 0561/8809-22**